

210-0095/..

CEOPAL

1 / 2

Tipo di prodotto finitura poliuretanica trasparente

Settore di impiego mobili, antine, porte, sedie

Caratteristiche copertura: elevata, tenuta in verticale: buona

DATI TECNICI

Leganti

Pigmenti, Cariche

Solventi

Viscosità	48-56	s Ford Cup 4 at 20°C
Peso specifico	0,99 (± 0,03)	kg/l
Opacità	10-15-20-25-30-40-50-60-70-80-90	Gardner 60°
Punto di infiammabilità	< 21°C	Metodo: tazza chiusa
Residuo secco	45 (± 2)	% peso
Durata a magazzino	12 mesi	30°C max
Temperatura di utilizzo	>15°C	vernice, attrezzatura, ambiente

METODO APPLICATIVO

spruzzo bassa pressione, spruzzo alta pressione

	spruzzo bassa pressione			spruzzo alta pressione				
		% peso	% volume		% peso	% volume	% peso	% volume
Induritore	811-41	50	50	811-41	50	50		
Fotoiniziatore								
Catalizzatore								
Accelerante								
Additivo								
Diluente	922-03	25-35		922-03	30-40			
Reticolante								
Pot-Life	6-8 h			6-8 h				
Viscosità Misc.	14-16 s			13-15 s				

ESSICCAZIONE

	20°C	50°C		g/m²
Accatastabile	5-6 h	70-90 min		120-140

210-0095/..**CEOPAL****2 / 2****Note:**

Induritore alternativo (stesse proporzioni):

811-01

(maggiore rapidità)

812-17

(maggiore antingiallenza)

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data: 07/2006