

210-91.../..

CEOMAT OCX

1 / 2

Tipo di prodotto finitura poliuretanica bianca

Settore di impiego mobili, pannelli, antine, sedie, cornici

Caratteristiche copertura: ottima, durezza superficiale: buona, morbidezza al tatto: buona, resistenza al metal marking: buona

DATI TECNICI

Leganti resine alchidiche
Pigmenti, Cariche pigmenti inorganici, agenti opacizzanti
Solventi esteri, idrocarburi aromatici

Viscosità	95 (± 10)	s Ford Cup 4 at 20°C
Peso specifico	1,41 (± 0,06)	kg/l
Opacità	10-15-20-25-30-40-50-60-70-80-90	Gardner 60°
Punto di infiammabilità	21°C ÷ 55°C	Metodo: tazza chiusa
Residuo secco	70 (± 2)	% peso
Durata a magazzino	12 mesi	a 30°C max
Temperatura di utilizzo	>15°C	vernice, attrezzatura, ambiente

METODO APPLICATIVO

spruzzo manuale, robot

	spruzzo manuale			robot				
	% peso	% volume		% peso	% volume		% peso	% volume
Induritore	812-04	50	70	812-04	50	70		
Fotoiniziatore								
Catalizzatore								
Accelerante								
Additivo								
Diluente	922-03	10-20		922-03	20-30			
Reticolante								
Pot-Life	6-7 h			6-7 h				
Viscosità Misc.	14-16 s			13-15 s				

ESSICCAZIONE

	20°C	50°C		g/m²
Accatastabile	5-6 h	70-90 min		100-140

210-91../..**CEOMAT OCX****2 / 2****Note:**

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data: 07/2006