

## 230-0079/2

## CEOFOND

1 / 2

<b>Tipo di prodotto</b>	fondo poliuretano trasparente
<b>Settore di impiego</b>	impiallacciatura, legno massiccio
<b>Caratteristiche</b>	tenuta in verticale: buona, copertura: eccellente, carteggiabilità: ottima, rapidità di essiccazione: buona

### DATI TECNICI

<b>Leganti</b>	resine alchidiche		
<b>Pigmenti, Cariche</b>	agenti di carteggiatura		
<b>Solventi</b>	chetoni, idrocarburi aromatici, esteri		
<b>Viscosità</b>	25 - 31	s DIN Cup 6 at 20°C	
<b>Peso specifico</b>	0,98 (± 0,03)	kg/l	
<b>Punto di infiammabilità</b>	< 21°C	Metodo: tazza chiusa	
<b>Residuo secco</b>	45 (± 1)	% peso	
<b>Durata a magazzino</b>	24	mesi	a 30°C max

### METODO APPLICATIVO

spruzzo manuale, robot

	spruzzo manuale		robot		% peso	% volume
	% peso	% volume	% peso	% volume		
<b>Induritore</b>	811-01	50	50	811-01	50	50
<b>Fotoiniziatore</b>						
<b>Catalizzatore</b>						
<b>Accelerante</b>						
<b>Additivo</b>						
<b>Diluente</b>	922-12	20-30		922-12	30-40	
<b>Reticolante</b>						
<b>Pot-Life</b>	3-4 h		3-4 h			
<b>Viscosità Misc.</b>	14-16 s		13-15 s			

**Temperatura di utilizzo** >15°C vernice, attrezzatura, ambiente

### ESSICCAZIONE

	20°C	50°C	g/m <sup>2</sup>
<b>Accatatabile</b>	3-4 h	60-70 min	140-180
<b>Carteggiabile</b>	3-4 h	60-70 min	

**230-0079/2****CEOFOND**

2 / 2

**Note:**

Induritore alternativo (stesse proporzioni):

811-63

(maggiore rapidità)

Il prodotto è particolarmente indicato per:

applicazione in 1 o 2 mani su sedie, torniti e mobili montati

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Data: 07/2006