OECE strong beautiful surfaces

Scheda Tecnica

06/2013

415-0024/..
IDRO-CEOPAL

Finitura all'acqua trasparente monocomponente per interni

Utilizzo principale

Pannelli piani, torniti, cornici, sedie, Scale, Mobili montati, Battiscopa, Perlinati.
Legno carteggiato.

Dati tecnici

Leganti	Emulsioni e/o dispersioni acriliche	
Pigmenti, Cariche	Silici, cere	
Solventi	Glicoleteri	
Viscosità	16000 ± 5000	mPa s Brookfield spindle 4/rpm 5/ 20°C
Peso specifico	1,040 ± 0,040	kg/l
Opacità	5,10, 15, 20, 30, 40, 50, 60	Gardner 60°
Residuo secco (peso)	31 ± 2	% peso
Durata a magazzino	15 mesi a 5°C ÷ 35°C	

Caratteristiche

Tenuta in verticale: ottima
Durezza: buona
Morbidezza al tatto: ottima
Resistenza chimica: molto buona

Preparazione del prodotto

Applicazione	**Spruzzo manuale**		**Elettrostatico, airless, airmix**	
		% peso		% peso
Diluente	H_2O	0-10%	H_2O	0-10%

Temperatura di utilizzo	> 15°C	per vernice, attrezzatura, ambiente, supporto
Umidità relativa	< 85%	
Numero di mani	1	
Quantità consigliata	120 - 200 g/m²	

Informazioni tecniche

	Essiccazione all'aria
	20°C
Fuori polvere	30 min
Fuori impronta	70 min
Accatastabile	24 h

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@sherwin.com

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio
Sede legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.oece.it
Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di: The Sherwin-Williams Company, USA

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001 ISO 14001

Note:

Finitura all'acqua trasparente tissotropica per interno, adatta a verniciare oggetti con geometria complessa.
Per migliorare ulteriormente le resistenze chimiche e la durezza aggiungere sotto agitazione il reticolante
840-11 (0.5 - 1%)
pH = 7 - 9,5
La formulazione soddisfa i requisiti dello standard IKEA IOS-MAT-0066 in termini di composizione.
Lavare l'attrezzatura con acqua calda.
Verificare l'idoneità del prodotto prima dell'utilizzo; in caso di non conformità non usare e contattare il servizio tecnico.
Invecchiamento e condizioni di stoccaggio possono portare a variazioni di viscosità che non ne compromettono l'idoneità.
Il prodotto teme il gelo, conservare a temperatura superiore a 5°C.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

N.B.: le informazioni e i dati riportati nella presente documentazione tecnica corrispondono alla nostra esperienza. Assicuriamo massima garanzia sulla continuità delle caratteristiche chimico-fisiche dei nostri prodotti entro limiti di tolleranza espressi dalle schede tecniche. Il risultato finale sarà sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore che dovrà assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.
Attenzione: su alcuni prodotti pigmentati e/o tixotropici possono verificarsi differenze tra viscosità indicata dal collaudo e viscosità effettiva.
Le differenze sulla viscosità dichiarata devono considerarsi accettabili fino a un massimo del 30%.

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio
Sede legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.oece.it
Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di: The Sherwin-Williams Company, USA

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001 ISO 14001