

430-9005/5

CEOFOND

1 / 2

Tipo di prodotto	fondo acrilico-poliuretanico bianco
Settore di impiego	mobili, antine, pannelli, verniciatura a poro aperto
Caratteristiche	rapida essiccazione, bagnamento: ottimo

DATI TECNICI

Leganti	resine acriliche, polimeri ossidrilati		
Pigmenti, Cariche	pigmenti inorganici, agenti di carteggiatura		
Solventi	esteri, chetoni, idrocarburi aromatici		
Viscosità	50 - 60	s DIN Cup 6 at 20°C	
Peso specifico	1,20 (± 0,03)	kg/l	
Punto di infiammabilità	< 21°C	Metodo: tazza chiusa	
Residuo secco	50 (± 1)	% peso	
Durata a magazzino	12	mesi	a 30°C max

METODO APPLICATIVO

spruzzo manuale, robot, velatrice

	spruzzo manuale			robot			velatrice		
		% peso	% volume		% peso	% volume		% peso	% volume
Induritore	813-01	20	25	813-01	20	25	813-01	20	25
Fotoiniziatore									
Catalizzatore									
Accelerante									
Additivo									
Diluyente	922-03	25-35		922-03	35-45		922-03	5-10	
Reticolante									
Pot-Life	12-15 h			12-15 h			4-6 h		
Viscosità Misc.	15-17 s			14-16 s			25-35 s		

Temperatura di utilizzo >15°C vernice, attrezzatura, ambiente

ESSICCAZIONE

	20°C	50°C		g/m²
Accatastabile	3-4 h	60-70 min		120-180
Carteggiabile	3-4 h	30-40 min		



SCHEDA TECNICA

POLIURETANICI

430-9005/5	CEOFOND	2 / 2
------------	---------	-------

Note:

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data:03/2011