



SCHEDA TECNICA

INDURITORI

811-21 INDURITORE

Tipo di prodotto	Induritore polisocianico per vernici poliuretaniche
Settore di impiego	fondi, finiture opache
Caratteristiche	rapidità di essiccazione: buona

DATI TECNICI

Leganti	polisocianati aromatici			
Pigmenti, Cariche				
Solventi	esteri, chetoni			
Peso specifico	0,98 (±0,03)	kg/l		
Punto di infiammabilità	< 21°C	Metodo: tazza chiusa		
Residuo secco	31 (± 1)			
Durata a magazzino	12	mesi	a	30°C max

Note:

Il prodotto teme l'umidità: conservare in contenitori chiusi.

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data: 07/2006