

811-64

INDURITORE

Tipo di prodotto	induritore polisocianico per vernici poliuretaniche
Settore di impiego	fondi
Caratteristiche	rapidità di essiccazione: media, elasticità: elevata

DATI TECNICI

Leganti	polisocianati aromatici			
Pigmenti, Cariche				
Solventi	esteri, chetoni			
Peso specifico	0,98 (±0,03)		kg/l	
Punto di infiammabilità	< 21°C		Metodo: tazza chiusa	
Residuo secco	36 (± 1)			
Durata a magazzino	12	mesi	a	30°C max

Note:

Il prodotto teme l'umidità: conservare in contenitori chiusi.

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data: 12/2006