

DUROXILL 848

Adesivo industriale a base di urea-formaldeide

CARATTERISTICHE

- Adesivo urea-formaldeide autoindurente
- Media reattività
- Idoneo per pressatura con alta frequenza

DATI TECNICI

| | | |
|---|---|--------------|
| Base | Condensato urea-formaldeide autoindurente | |
| Aspetto e colore | Naturale e noce | |
| Viscosità, Brookfield (DIN EN ISO 2555) | Ca. 5000 | mPas @ 20°C |
| Tempo di gelificazione (Sol. 2:1) | 100-160 | min. @ 30°C |
| | 5-7 | min. @ 60°C |
| | 32-38 | sec. @ 100°C |

APPLICAZIONI

Duroxill 848 è un collante a base di urea-formaldeide autoindurente a bassa emissione di formaldeide. Viene usato per l'incollaggio di impiallaccature su multistrati, tamburati, pannelli di particelle, faesite in presse a caldo e ad alta frequenza. Inoltre viene impiegato sciolto in acqua nella produzione di listellari, multi-strati in presse ad alta frequenza. Può essere impiegato anche in presse a piani o ciclo continuo.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

| | | |
|--|-------|-------------|
| Temperatura minima materiali, colla , ambiente | >18 | °C |
| Umidità del materiale | 8-12 | % |
| Tempo di pressatura | Ca. 4 | min @ 80°C |
| | Ca. 2 | min @ 100°C |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| Miscela adesivo/acqua | 100 p/p | Duroxill 848 |
| | 50 p/p | Acqua |

La miscela ha un tempo di vita di 11 ore a 20°C. Il tempo di vita si reduce all'aumentare della temperatura (3 ore a 30°C).

COLORAZIONI DISPONIBILI

Naturale e noce.

STOCCAGGIO

6 mesi se correttamente conservato in ambiente fresco e asciutto (15-25°C) negli imballaggi originali.
Teme il gelo, non conservare a temperature inferiori a +15°C. E' comunque consigliato effettuare una buona rotazione degli stock.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per ulteriori informazioni in merito a manipolazione, trasporto e smaltimento, fare riferimento alla Scheda dei Dati di Sicurezza.

NOTA

Le informazioni qui fornite, in particolare le informazioni per l'uso e per l'applicazione dei nostri prodotti, sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non forniscono tuttavia garanzia di prestazione né sono per noi vincolanti a causa della variabilità dei materiali usati e delle condizioni applicative, che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo di eseguire test preliminari per verificare l'applicabilità dei nostri adesivi alle effettive condizioni e materiali usati.

Rev. n° 7

Edition date: November 2015

DURANTE & VIVAN S.P.A.
33080 Ghirano Di Prata (Pn) Italy
Via G. Garibaldi, 23 - Tel. +39 0434 605211
info@durante-vivan.com - www.durante-vivan.com

Ufficio Vendite Italia Tel. +39 0434 605220 - Fax +39 0434 605209
Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 - Fax +39 0434 605205
Cap. Soc. € 5.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN n. 01562860302 - REA n. 47913 CCIAA PN - P.I./V.A.T IT 01175810934

