

SCHEDA TECNICA
3 03-05-2017

TEKNOCOAT AQUA 1875

Sigillante a base d'acqua
1875-01

TIPO	Sigillante a base d'acqua.
IMPIEGO	Trattamento industriale delle superfici di mobili e altri sottostrati in legno. Per il trattamento di varietà di legno contenenti tannino.
CARATTERISTICHE SPECIALI	Blocca la decolorazione. Le varietà di legno come noce e ciliegio acquisteranno una lucentezza calda e profondità di colore.

DATI TECNICI

Viscosità alla consegna	Pronto da spruzzare
Peso specifico	Circa 1,02 kg/l
Residuo secco	Circa 34 %
Composto organico volatile (COV)	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Conservazione	Proteggere contro il gelo, ma non esporre a temperature superiori a +30 °C. Conservazione: vedere etichetta. Conservare in un contenitore a chiusura ermetica.
Metodo di applicazione	A spruzzo.
Metodo di essiccazione	Essiccazione all'aria, in forno.

PTO

ISTRUZIONI PER L'USO

Dati di applicazione	<u>Metodo</u> A spruzzo	<u>Diluyente</u> Acqua	
	Da applicare 1-2 volte a seconda del tipo di superficie. Pulire accuratamente la superficie per ridurre il rischio di scheggiatura. Si raccomanda di carteggiare, ma è estremamente importante evitare di danneggiare l'intero spessore dello strato.		
Essiccazione	Con umidità relativa del 60 %	<u>20 °C</u> Circa 2 ore	<u>40 °C</u> Circa 1 ora
	I tempi di essiccazione si basano su una quantità di primer bagnato pari a 100 g/m² con una ventilazione efficiente. Dopo l'essiccazione forzata i substrati devono essere raffreddati ad una temperatura inferiore ai 30 °C prima di essere impilati.		
Quantità di applicazione raccomandata	100-150 g/m², secondo la qualità del legno.		
Pulizia dell'attrezzatura	Per la pulizia dell'attrezzatura utilizzare acqua o TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 o TEKNOCLEAN 1960-00.		
SALUTE E SICUREZZA	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).		
ALTRE INFORMAZIONI	Mescolare bene prima dell'uso. Non applicare o lasciare essiccare a temperature inferiori a 18 °C. Per la valutazione della ventilazione contattare un consulente Teknos.		

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.