

SCHEDA TECNICA
7 03-05-2017

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875

Primer diluibile con acqua
1875-98

TIPO	Primer diluibile con acqua.
IMPIEGO	Trattamento industriale delle superfici di mobili e altri sottostrati in legno.
CARATTERISTICHE SPECIALI	Prodotto ad essiccazione rapida. Reologia modificata per le superfici verticali.

DATI TECNICI

Peso specifico	Circa 1,30 kg/l
Residuo secco	% peso: Circa 56 % volume: Circa 30
Peso totale del residuo secco	Circa 760 g/l
Composto organico volatile (COV)	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Conservabilità	Proteggere dal gelo, ma non esporre a temperature superiori a +30 °C. Conservabilità: Vedere l'etichetta. Conservare sigillato nel suo contenitore.
Metodo di applicazione	A spruzzo o a rullo, secondo il prodotto.
Metodo di essiccazione	Essiccazione all'aria, in forno.

GIRARE

ISTRUZIONI PER L'USO

Dati di applicazione	<u>Metodo</u> A spruzzo.	<u>Diluente</u> Acqua	<u>Vol.-%</u> 5-10
	Da applicare 1-2 volte a seconda del tipo di superficie. Pulire accuratamente la superficie per ridurre il rischio di scheggiatura. Si consiglia la carteggiatura.		
Essiccazione	Con umidità relativa al 60 %	<u>20 °C</u>	<u>40 °C</u>
	Pronto da carteggiare	Circa 45 min.	Circa 20 min.
	Impilabile	Circa 2 ore	Circa 1 ora
	I tempi di essiccazione si basano su una quantità applicata di 100 g di vernice bagnata per m ² e su una ventilazione efficiente. Dopo l'essiccazione forzata i sottostrati devono essere raffreddati a una temperatura inferiore ai 30 °C prima di impilarli.		
Quantità di applicazione raccomandata	1 x 120-150 g/m ²		
Pulizia dell'attrezzatura	Per la pulizia dell'attrezzatura utilizzare acqua o TEKNOCLEAN 1949, TENOCLEAN 1950 o TEKNOCLEAN 1960-00.		
SALUTE E SICUREZZA	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).		
ALTRE INFORMAZIONI	Mescolare bene prima dell'uso. Il prodotto non deve essere applicato o lasciato ad essiccare a temperature inferiori a 18 °C. Per la valutazione della ventilazione contattare un consulente Teknos.		

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.