

AQUAOIL 2775-31 è una finitura industriale a base d'acqua per il legno di conifere, destinata all'uso esterno (per es. su porte e finestre).

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Legante: | Legante sintetico. |
| Composti organici volatili (VOC): | Vedi schede di dati di sicurezza (SDS). |
| Consumo teorico: | 4-5 m ² /l |
| Gamma di colori: | Base T (colori trasparenti). |
| Lucentezza (60°): | Circa 6 |

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pre-trattamento: Il legno deve essere pulito e privo di polvere di legno e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %.

Si raccomanda di trattare il legno tenero con un preservante del legno.

Applicazione: Airmix (aircoat) o airless tramite apparecchio di spruzzatura automatico o manuale.

Condizioni di applicazione: Il prodotto è consegnato pronto per l'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

| | |
|---|--------------|
| Spessore della pellicola: | 225 µm umido |
| Temperatura ambiente e temperatura prodotto ottimali: | 18-22°C |
| Umidità relativa ottimale: | Circa 50% |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Condizioni di spruzzatura: | <u>Ugello</u> | <u>Pressione</u> | <u>Supporto aria</u> |
| | Airless piatto 0,28 mm | 100-110 barra | |
| | Aircoat piatto 0,28 mm | 80-100 barra | 1,0-1,5 barra |

Trattamento del sistema: Da applicare sulle parti trattate con primer.

Tempi di essiccazione: Definiti a 20 °C e con umidità relativa del 50 %:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Maneggiabile: | 1-2 ore |
| Carteggiabile / riapplicazione: | 1½-2 ore |
| Essiccazione totale: | Giorno successivo. |

I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore della pellicola.

Pulizia: Pulire l'attrezzatura con acqua.

SALUTE E SICUREZZA Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

ALTRE INFORMAZIONI

Confezione: 18 l

Conservazione: Il prodotto deve essere conservato a temperature inferiori a 5 °C. Periodo di validità in contenitori non aperti. Vedere "Data di scadenza" sull'etichetta. Tenere i contenitori ben chiusi dopo ogni uso.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.