

AQUAFILLER 6500-01

Fissante di fondo per seconda mano
per applicazione flow coating / ad immersione

AQUAFILLER 6500 è un fissante di fondo per seconda mano, a base di acqua per il trattamento industriale del legno nuovo destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre).

AQUAFILLER 6500 garantisce ottime proprietà di riempimento pori nel trattamento di legno duro.

DATI TECNICI

Legante:	Legante sintetico
Residuo secco:	Ca. 33 % w/w
Viscosità:	Ca. 14 secondi, DIN cup 4 mm, 20 °C
Composto organico volatile (COV):	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
Usura teorica:	Ca. 10 m ² /l Può variare a secondo della qualità del legno e del metodo di applicazione.
Gamma di colori:	Incolore

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pre-trattamento:	Il legno deve essere pulito e privo di polvere di legno e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %.		
	Per il legno tenero e il legno duro non durevole destinato all'uso esterno si raccomanda l'impregnazione a sottovuoto (solo legno tenero) o il trattamento con un preservante del legno.		
Applicazione:	Da applicare con il metodo ad immersione/flow coating. A causa dell'evaporazione, il residuo secco del liquido va frequentemente regolato con acqua.		
Condizioni per l'applicazione:	Il prodotto è consegnato pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.		
	Spessore strato:	ca. 100 µm umido	
	Temperatura ambiente e temperatura prodotto ottimali:	18-22 °C	
	Umidità relativa ottimale:	ca. 50 %	
Trattamento del sistema:	Le parti trattate con il fissante di fondo per seconda mano vanno protette con una mano di finitura prima di essere esposte alle intemperie.		
Essiccazione:	Definita a 20 °C e con umidità relativa pari al 50 %:		
	Maneggiabile:	1-2 ore	
	Pronto da carteggiare / riapplicazione:	2-3 ore	
	I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore dello strato.		
Pulizia:	Pulire con acqua l'attrezzatura.		

SALUTE E SICUREZZA	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
---------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

Confezione: 3, 10, 20, 120 e 1.000 l

Magazzinaggio: Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni succitate hanno carattere normativo e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.